



Aplicación	Marca FORTINOX	Composición Química en %												
		C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	Co	S	Al	Cu	Nb
ACEROS PARA TRABAJOS EN FRÍO	FOR 821 ESR	1,10	0,90	0,40	8,25	2,15	-	0,30	-	-	<0,005	-	-	+
	THYRODUR 2990	1,00	0,90	-	8,00	1,60	-	1,60	-	-	-	-	-	-
	THYRODUR 2379	1,55	0,30	0,35	12,00	0,75	-	0,90	-	-	-	-	-	-
	THYRODUR 2080	2,00	0,30	0,30	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	THYRODUR 2436	2,10	0,35	0,35	12,00	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-
	THYRODUR 2767	0,45	0,25	0,35	1,40	0,20	4,00	-	-	-	-	-	-	-
	THYRODUR 2363	1,00	0,30	0,50	5,00	0,95	-	0,20	-	-	-	-	-	-
	THYRODUR 2550	0,60	0,60	0,35	1,10	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	-
	THYRODUR 2360	0,50	1,20	0,35	7,30	1,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-
	THYRODUR 2510	0,95	0,20	1,10	0,60	-	-	0,10	0,60	-	-	-	-	-
	THYRODUR 2842	0,90	0,20	2,00	0,40	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-
	THYRODUR 2826	0,63	0,80	1,10	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THYRODUR 2067	1,00	0,20	0,35	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACEROS PARA PARA	THYROTHERM E38K	0,35	0,30	0,30	5,00	1,35	-	0,45	-	-	<0,003	-	-	-
	THYROTHERM 2999	0,45	0,30	0,30	3,00	5,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
	THYROTHERM 2367	0,37	-	-	5,00	3,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-
	THYROTHERM 2343	0,38	1,00	-	5,30	1,30	-	0,40	-	-	-	-	-	-
	THYROTHERM 2344	0,40	1,00	-	5,30	1,40	-	1,00	-	-	-	-	-	-
	THYROTHERM 2365	0,32	-	-	3,00	2,80	-	0,50	-	-	-	-	-	-
	THYROTHERM 2714	0,56	-	-	1,10	0,50	1,70	0,10	-	-	-	-	-	-
ACEROS PARA EL MOLDEO DE PLÁSTICO	THYROPLAST PH X / ADINOX 41	0,05	-	-	15,00	-	4,50	-	-	-	-	-	3,50	+
	THYROPLAST PH 42	0,15	-	1,50	1,00	-	3,00	-	-	-	-	1,00	1,00	-
	THYROPLAST 2083	0,42	-	-	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	THYRINOX	0,42	-	-	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	THYROPLAST 2085 / 2394	0,33	-	-	16,00	-	0,50	-	-	-	0,050	-	-	-
	THYROPLAST 2311	0,40	-	1,50	1,90	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	THYROPLAST 2312	0,40	-	1,50	1,90	0,20	-	-	-	-	0,050	-	-	-
	THYROPLAST 2316	0,36	-	-	16,00	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	THYROPLAST 2738	0,40	-	1,50	1,90	0,20	1,00	-	-	-	-	-	-	-
	REMANIT 4125	1,00	1,00	1,00	17,00	0,60	-	-	-	-	<0,005	-	-	-
	NITRODUR 41	0,38	0,40	0,40	1,50	0,20	-	-	-	-	0,035	0,80	-	-
		0,45		0,70	1,80	0,35						1,20		
NITRODUR 34	0,30	0,40	0,40	1,50	0,15	0,85	-	-	-	0,035	0,80	-	-	
	0,37	0,40	0,70	1,80	0,25	1,15	-	-	-		1,20	-	-	
ACEROS RÁPIDOS	THYRAPID 3243	0,92	-	-	4,10	5,00	-	1,90	6,40	4,80	-	-	-	-
	THYRAPID 3343	0,90	0,30	0,30	4,10	5,00	-	1,90	6,40	-	-	-	-	-
ACEROS PULVIMETALÚRGICOS	TSP-1	0,80	-	-	6,20	3,00	-	1,10	-	3,00	-	-	-	1,00
	TSP-4	1,30	-	-	4,25	4,75	-	4,10	5,40	-	-	-	-	-
	TSP-5	1,60	-	-	4,75	2,30	-	5,10	10,00	7,90	-	-	-	-
	TSP-8	2,80	-	-	6,20	3,00	-	8,00	-	-	-	-	-	1,80
	TSP-30	1,30	-	-	4,25	5,00	-	3,20	6,30	8,50	-	-	-	-
ACEROS CONSTR. MECÁNICA	1045	0,43	0,10	0,60	-	-	-	-	-	-	<0,040	-	-	-
		0,50	0,30	0,90	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	1055	0,50	0,10	0,60	-	-	-	-	-	-	<0,040	-	-	-
		0,60	0,30	0,90	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	4130	0,28	0,15	0,40	0,80	0,15	-	-	-	-	<0,040	-	-	-
		0,33	0,35	0,60	1,10	0,25	-	-	-	-		-	-	-
	4140	0,38	0,20	0,75	0,80	0,15	-	-	-	-	<0,040	-	-	-
	0,43	0,35	1,00	1,10	0,25	-	-	-	-		-	-	-	
	0,38	0,20	0,60	0,70	0,20	1,65	-	-	-	<0,040	-	-	-	
	0,43	0,35	0,80	0,90	0,30	2,00	-	-	-		-	-	-	
	0,18	0,20	0,70	0,40	0,15	0,40	-	-	-	<0,035	-	-	-	
	0,23	0,35	0,90	0,60	0,25	0,70	-	-	-		-	-	-	